



ISOVAL PRIMÁRIO INCOLOR

- **Não altera a permeabilidade ao vapor de água das superfícies tratadas**
- **Reduz drasticamente o risco de formação de eflorescências**
- **Tratamento hidro repelente e consolidante de paredes**
- **Reduz o risco de infiltração através das fissuras**
- **Resistente a álcalis e ácidos** • **Boa aderência**

PÁG. 1/2

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – I 2

Ref. ISAL

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Primário aquoso de base siloxano para interiores e exteriores.

Usos típicos

Desde que os materiais de construção estejam completamente secos e absorventes com média ou elevada porosidade, ISOVAL pode ser aplicado sobre estuques, betão ou fibrocimento como tratamento selante,

Características

Aspetto..... Transparente incolor

Substrato..... Materiais de construção secos e absorventes com média ou elevada porosidade

Rendimento médio..... 6 a 10 m²/L/demão (variando com o tipo e absorção do suporte)

Processo de aplicação..... Trincha, rolo ou pistola de baixa pressão (0.5 bar)

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Repintura - 48 horas Cura completa – 15 dias

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite da UE para este produto (cat A/h): 30 g/l Este produto contém no max. 5 g/l COV

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente Estabilidade em armazém 1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 30°C.

Nota:

a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

Dados de aplicação / Preparação de Superfície

Os suportes devem estar secos, firmes e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. As fissuras superiores a 0,5 mm devem ser previamente tratadas

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: -Superior a 5 °C e inferior a 35 °C • Humidade relativa: - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
- Não aplicar sobre superfícies com gelo ou sobreaquecidas
- Não aplicar com o suporte exposto diretamente a sol intenso ou quando seja previsível que durante o período de secagem possa chover

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



ISOVAL

BOLETIM TÉCNICO

Pag 2/2

Versão 03/14 – I 2

Ref. ISAL

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Características de aplicação

- Preparação do produto: - Agitar até homogeneização completa
- Diluição: - Produto pronto a aplicar
- Aplicação: - Aplicar uma primeira demão de primário preferencialmente com pistola de baixa pressão (0.5 bar) ou trincha de forma a saturar o suporte.
- Aplicar uma segunda demão com trincha ou rolo, enquanto a primeira se encontra húmida. A absorção deve ser uniforme.

Observações:

1 – O ISOVAL não deve ser aplicado sobre materiais não absorventes ou pouco porosos. Nestes casos, é necessário realizar um ensaio prévio.

2 – Os utensílios devem ser limpos imediatamente após a sua utilização com diluente e depois com água e detergente.

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582