



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

MASSA DE REPARAÇÃO

Boa resistência • Boa aplicabilidade

Pag 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – T

Ref. TAPA

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos, ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em boas condições para a decoração final.

Usos típicos

Utiliza-se como um estuque, em paredes e tetos no interior, sobre quase todas as superfícies usadas na construção civil, tais como betão descobrado, betão celular, reboco de cimento, betão expandido

Certificados/ensaios

- Reação ao Fogo – Mo, desde que aplicado sobre suportes não combustíveis.
- Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

Características

Cor Branco
Substrato Reboco de cimento, betão expandido
Rendimento prático 2–4 Kg/ m² (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação Máquina apropriada e espátula, ou talocha e espátula
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Endurecimento - 24 a 48 horas (dependendo do suporte e da camada aplicada)
COV (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/I): 200 g/L.

Este produto contém no máx. 1 g/L COV. a)

Estabilidade em armazém 18 meses quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. e Fax: 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

MASSA DE REPARAÇÃO

Boa resistência • Boa aplicabilidade

Pag. 2/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – T

Ref. TAPA

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação / Preparação de Superfície

Os suportes devem apresentar-se direitos, apumados e lisos. Todas as protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e outros objetos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C
- Humidade relativa: - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Características de aplicação

- Preparação do produto: - Agitar até homogeneização completa
- Diluição: - Produto pronto a aplicar
- Aplicação: - Aplicar com máquina de projetar e alisar ou com espátula apropriada.

A segunda camada poderá ser deixada texturada, regulando o equipamento de modo apropriado ou poderá ser deixada lisa, utilizando a espátula para o efeito. Em pequenas áreas pode ser aplicado manualmente.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. e Fax: 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



MASSA DE REPARAÇÃO

Boa resistência • Boa aplicabilidade

Pag. 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – T

Ref. TAPA

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Limpeza dos utensílios é feita lavando com água

Embalagem –0,5 – 1 - 5 e 15 Litros

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

VALE PARAISO – GOUXARIA
2380-167 ALCANENA-PORTUGAL
Telf. 351 249882824
Email: valpar@sapo.pt
c.r.c Lisboa nipc 506825582