



PARCRIL

- **Boa aplicabilidade • Secagem rápida • Baixo odor • Resistente à sujidade**
- **Boa resistência ao amarelecimento • Película resistente a fungos**

PÁG. 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – E1

Ref. ESM

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Esmalte aquoso 100% acrílico para a pintura de paredes interiores, com uma secagem mais rápida e um odor menos intenso do que os esmaltes tradicionais de base solvente. formulada á base de copolímeros, pigmentos e cargas selecionadas para este tipo de emulsão

Usos Típicos

Utilizado na pintura de paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, hospitais etc. Pode ser utilizado em madeira e metal em interior e exterior adequadamente preparados.

Certificados/Ensaio

- Reação ao Fogo - B-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1.
- Classificação segundo a NP 4378 - Tintas aquosas lisas para paredes interiores:
 - Brilho especular – Brilhante (Superior ou igual a 60 com ângulo de incidência de 60°)
 - Resistência à lavagem e à esfrega – Tipo II (5000 ciclos de esfrega húmida).
 - Resistência à fissuração a espessuras elevadas – Até 200 microns de espessura seca
- Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

Características

Acabamento..... Brilhante a)/liso

Cor..... Branco e cores

Substratos..... Paredes interiores, madeira e metal.

Rendimento prático..... 12 a 15 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)

Processo de aplicação..... Rolo de pelo curto, trincha ou pistola

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)... Superficial – ca. de 1 hora -Repintura – ca. de 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Valor limite da UE para este produto (cat. A/b): 100 g/L

Este produto contém no máx. 89 g/L COV. b)

Estabilidade em armazém... 2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Notas:

- a) Classificação de acordo com a NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior
- b) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 5068255582



PARCRIL

Pag 2/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – E1

Ref. ESM

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Paredes novas - Sobre paredes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR

Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR . Sobre gesso cartonado e estuque projetado, aplicar uma demão de Primário ISOVAL Reparar imperfeições com MASSA TAPA FENDAS e retocar com primário para garantir uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes. *Paredes anteriormente pintadas* - Escovar para retirar tinta velha não aderente ,refazer zonas danificadas com MASSA TAPA FENDAS e retocar com primário para garantir uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes.

Paredes com fungos - Tratar com FUNGICIDA , e proceder de seguida conforme indicado para paredes novas.

Paredes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar (não lavar) e aplicar uma demão de ISOLPAR *Azulejos* – Retirar todos os acessórios existentes nas paredes (porta rolos, saboneteiras, suportes, torneiras, chuveiro, etc) e remover mástiques e/ou silicones. Lavar a superfície com água e um detergente neutro, de forma a desengordurá-la. Depois de seco, lixar a superfície, lavar com água limpa e deixar secar. Aplicar uma demão de ISOLPAR para regularizar a absorção e promover a aderência. Reparar fissuras e buracos com MASSA TAPA FENDAS e, se necessário, substituir os azulejos danificados. Se pretender ocultar as juntas preenche-las com MASSA TAPA FENDAS As zonas reparadas devem ser lixadas com uma lixa de grão fino e seladas com uma nova demão de ISOLPAR Como acabamento aplicar duas a três demãos de PARCRIL . Nas zonas de união entre os azulejos pintados e as louças sanitárias (banheira, poliban, etc) deve ser aplicado um silicone após 24 horas de secagem da última demão de tinta de modo a evitar a penetração de água. Após a aplicação da última demão deve deixar-se secar a tinta durante 7 dias antes da utilização das áreas pintadas. Para retirar as manchas de sujidade da superfície pintada, deve utilizar-se um pano macio com água e um detergente neutro, tendo o cuidado de não a ferir a película de tinta, pois a incidência de água nessa zona poderá comprometer a sua aderência.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a pintar está seca e prepara-la de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. No caso de madeiras com elevada exsudação de taninos (ex. Tacula), recomenda-se a aplicação de duas demãos de ISOVAL. *Madeiras previamente pintadas* - Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efetuar uma limpeza cuidadosa com o Diluente Sintético , para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor.. *Metais não ferrosos* - Preparar o metal de modo que se apresente isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes, efetuando uma limpeza cuidadosa com o Diluente Sintético. *Metais previamente pintados* - Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efetuar uma limpeza cuidadosa com o diluente sintético, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 5068255582



PARCRIL

Pag 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – E1

Ref. ESM

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C • Humidade relativa:- Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Observação:

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Anti fungos e Algas até máx. 5%.

Limpeza dos utensílios é feita lavando com água

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882.

Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582