



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

PARTEXT

- Permite a aplicação de espessuras elevadas, por demão, disfarçando pequenas imperfeições e revestindo microfissuras estáticas características dos rebocos novos.
- Excelente durabilidade . • Boa resistência à água.
- Boa impermeabilidade à água • Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

PÁG. 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-1

Ref. PART

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Tinta aquosa 100% acrílica para a proteção de fachadas com uma película areada (5 microns) , reforçada com quartzo, proporcionando um efeito decorativo único e exclusivo.

Usos típicos

Recomendada para aplicação no exterior em qualquer tipo de ambiente, sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados. Adequada para a pintura de rebocos novos que apresentem microfissuras estáticas.

Certificados/Ensaio

- Reação ao Fogo - B-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1
- Classificação segundo a NP EN 1062-1 (Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior):
 - Permeabilidade ao vapor de água - Classe V2 - Média ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
 - Permeabilidade à água líquida - Classe W3 - Baixa ($W \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0.5)$)

Características

Acabamento..... Mate/areado

Cor..... Branco

Substrato..... Argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados

Rendimento prático..... 5–6 m²/L por demão(dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)

Processo de aplicação..... Rolo anti gota e rolo rugo

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).Superficial – ca. de 1 hora Repintura – ca. de 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV).Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L. Este produto

contém no máx. 15 g/L COV. a) A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente

Estabilidade em armazém..... 3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

b) Observação:

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Anti fungos e Algas até máx. 5%.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



PARTEXT

Pag 2/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-1

Ref. PART

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação / Preparação de Superfície

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Os rebocos devem estar secos, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Escovar ,se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário ISOLPAR e deixar secar.

Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza cuidadosa com jacto de água sob pressão (ou escovar para remover tinta velha não aderente). Reparar as fissuras e as zonas danificadas com MASSA RAPA FENDAS. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos.

Suportes anteriormente caiados – Efetuar uma lavagem com jacto de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário ISOLPAR e deixar secar; caso contrário, aplicar uma demão de Primário ISOVAL e deixar secar. *Suportes contaminados com fungos e algas* – Efetuar tratamento prévio com o FUNGICIDA. Proceder de seguida conforme indicado para rebocos novos.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C
- Humidade relativa: - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
- Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- Preparação do produto: - Agitar até homogeneização completa
- Diluição: - Produto pronto a aplicar
- Aplicação: - Duas a três demãos de PARTEXT

Limpeza dos utensílios é feita lavando com com agua

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA
2380-167 ALCANENA-PORTUGAL
Telf. 351 249882824
Email: valpar@sapo.pt
c.r.c Lisboa nipc 506825582



PARTEXT

Pag 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-1

Ref. PART

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nºRC 23912639. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582