



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

SUPERVAL

TINTA ACETINADA

- Boa aplicabilidade • Excelente opacidade • Excelente resistência à sujidade e facilidade de limpeza
- Excelente resistência aos polimentos húmido e seco
- Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos

PÁG. 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A2

Ref. ACE

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Tinta aquosa acetinada, formulada à base de dispersão vinílica, destinada à pintura de paredes em interior. Suja-se menos do que as tintas mate e é mais fácil de limpar.

Usos típicos

Tinta da mais alta qualidade para pintura de paredes no interior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes normalmente utilizados na construção civil. Conseguem-se acabamentos mais perfeitos quando aplicada sobre suportes completamente lisos.

Certificados/Ensaio

- Classificação “Qualidade do ar interior“ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.
- Reação ao Fogo - A2-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1.
- Classificação segundo a NP 4378 - Tintas aquosas lisas para paredes interiores:
 - Brilho especular – Semi brilhante (inferior a 60 com ângulo de incidência de 60° e superior a 10 com ângulo de incidência de 85°).
 - Resistência à lavagem e à esfrega – Tipo II (5000 ciclos de esfrega húmida).
 - Resistência à fissuração a espessuras elevadas – Até 200 microns de espessura seca.

Características

Acabamento..... Acetinado ^{a)} liso

Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes em interior

Rendimento prático.....12 a 16 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)

Processo de aplicação..... Rolo de pêlo curto, trincha e pistola airless

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)Superficial – ca. 30 min Repintura – 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx.13 g/L COV. b)

Estabilidade em armazém. 3 anos armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Notas:

a) Classificação de acordo com a NP EN 13300 –Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior

b) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

SUPERVAL

TINTA ACETINADA

PÁG. 2 / 3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A2

Ref. ACE

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparação de Superfície

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário **ISOLPAR**

Sobre suportes alcalinos, gesso cartonado e estuque proje tado, aplicar uma demão de Primário **ISOVAL**

Suportes já anteriormente pintados - Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com **MASSA TAPA FENDAS** e remover gorduras e poeiras.

Suportes anteriormente caídos - Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar Primário **ISOLPAR** *Suportes com fungos e algas* - Tratar com **FUNGICIDA** e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar e aplicar uma demão de **ISOLPAR**

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: - Superior a 5 °C
- Humidade relativa: - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte: - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

Características de aplicação

- **Preparação do produto:** - Agitar até homogeneização completa
- **Diluição :** - Primeira demão diluída até 10% de água, demãos restantes diluídas até 5% de água. Ou sem diluição para um efeito mais concentrado e um acabamento superior
- **Aplicação:** - Aplicar duas a três demãos de Tinta **SUPERVAL**

Observação:

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Anti-fungos e Algas até máx. 5%.

Limpeza dos utensílios é feita lavando com água

Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda

SUPERVAL

Pag 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – A2

Ref. ACE

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice n° RC 64519882. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, Lda.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582