



TEXTFLEX

- Disfarça pequenas imperfeições da superfície • Resistente a pequenas fissuras do suporte
- Flexibilidade superior à das tintas texturadas convencionais • Resistente à intempérie
- Boa impermeabilidade à água

PÁG. 1/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-4

Ref. TEXTF

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Descrição

Tinta texturada aquosa moderadamente flexível para a pintura de fachadas.

Usos típicos

Recomenda-se para aplicação no exterior, quer em situações de pinturas novas, quer de repinturas, sobre variados suportes

Certificados/Ensaio

- Classificação segundo a NP EN 1062-1 (Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior): - Permeabilidade ao vapor de água - Classe V2 - Média (0,14 m \times Sd < 1,4 m) - Permeabilidade à água líquida - Classe W3 - Baixa (W \leq 0,1 kg/(m² h0.5))

Características

Acabamento..... Texturado

Cor..... Branco e cores

Substrato..... Argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados

Rendimento prático..... 1,5 – 5 m²/L (dependendo do tipo de suporte, das condições de aplicação e do desenho pretendido)

Processo de aplicação..... Escova e rolos adequados

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Superficial 4 a 6 horas Endurecimento 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40g/L.

Este produto contém no máx. 27 g/L COV. a)

Estabilidade em armazém 2 anos armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



TEXTFLEX

Pag 2/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-4

Ref. TEXTF

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Dados de aplicação / Preparação de Superfície

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Os rebocos devem apresentar-se secos, firmes, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário **ISOVAL**

Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza com jacto de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com Primário **ISOLPAR** Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação aplicar o Primário **ISOVAL** Incolor. - Suportes anteriormente caiados – Efetuar uma lavagem com jacto de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário **ISOLPAR** caso contrário, aplicar uma demão de Primário **ISOVAL**

Suportes contaminados com fungos e algas – efetuar tratamento prévio com o **FUNGICIDA**. e Proceder de seguida conforme indicado para rebocos novos.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente: -Superior a 5 °C • Humidade relativa: - Inferior a 80 %
- Temperatura do suporte: - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
- Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- **Preparação do produto:** - Agitar até completa homogeneização
- **Aplicação:** - Aplicar como camada de aderência uma primeira demão diluída com 20% de água. De seguida aplicar uma demão sem diluição com escova em camada espessa e uniforme, passando de seguida o rolo rugo ou outro adequado ao desenho pretendido.
- Para se obterem bons resultados de impermeabilização, durabilidade e um aspeto final característico deste tipo de tintas, devem ser sempre aplicados panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessário interromper o trabalho, fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada . Devido ao facto da tinta ser aplicada em camada elevada esta só adquire resistência à chuva ao fim de 24 horas.

Observação:

Dependendo da opacidade da cor selecionada, do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor) e do contraste com a cor anterior, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

TEXTFLEX

Pag 3/3

BOLETIM TÉCNICO

Versão 03/14 – AR-4

Ref. TEXTF

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

Limpeza dos utensílios é feita lavando com água
Embalagem – 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 23912639 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: valpar@sapo.pt

c.r.c Lisboa nipc 506825582

