



VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

## VALSTRADA

• Boa aplicabilidade • Secagem rápida • Baixo odor • Boa resistência • Película resistente a fungos . Lavável com detergentes

PÁG. 1/2

**BOLETIM TÉCNICO**

Versão 03/14 – E1

Ref. EST

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

TINTA PARA PAVIMENTOS - Para Interior e Exterior

- **DESCRIÇÃO** Tinta aquosa de acabamento semi-fosco baseada numa emulsão acrílica e pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.

**UTILIZAÇÃO** Especialmente indicada para a pintura de superfícies horizontais e verticais, no interior e no exterior. Ideal para a pintura de pavimentos de cimento e de betão sujeitos a baixo atrito , tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição, passeios, parques de estacionamento

**PROPRIEDADES** \* Excelente adesão \* Boa resistência à água e a fluídos dos automóveis \* Boa resistência à ação dos raios UV \* Lacagem e enchimento bons \* Fácil aplicação. \* Secagem rápida. \* Ausência de cheiro. \* Lavável. \* Não inflamável.

**CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)**

Brilho: Semi-Fosco

Densidade: 1.270 + 0.03 (a)

Viscosidade: 72 - 77 KU/25°C

Ponto de inflamação: > 100°C

COV's: Valor limite da UE para este produto (sub-cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 39 g/l COV

**PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO**

**Pintura de Raiz**

**Limpeza** - Na limpeza de pavimentos de cimento utilizar uma Solução de Limpeza para Pavimentos, . Nas paredes, aplicar diretamente sobre o betão ou reboco, devendo estes encontrarem-se firmes e isentos de impurezas ou materiais facilmente destacáveis.

**Repintura:**

Nas repinturas, deve fazer-se uma avaliação cuidada das superfícies para acautelar a eventual existência de contaminação ou de incompatibilidade com a tinta aplicada.

Recomendações especiais: As superfícies devem estar bem limpas, isentas de humidade e isentas de gorduras ou outras impurezas.

VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt)

c.r.c Lisboa nipc 5068255582



# VALSTRADA

PÁG. 2/2

## **BOLETIM TÉCNICO**

Versão 03/14 – E1

Ref. EST

Data de revisão: FEVEREIRO DE 2014

## **APLICAÇÃO**

**Ferramentas:** Pistola ,Trincha ou rolo .

**Diluição e n.º de demãos:** 2 demãos sendo a 1ª diluída com 10%, de água e a 2ª sem diluição. No caso de pavimentos pouco porosos a 1ª demão deve ser diluída até 25%, de água.

**Tempo de secagem:**

Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 horas. Para transitar: 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com água.

**RENDIMENTO** 8 a 10 m2 /litro/demão.

**EMBALAGENS DE** 1 , 5, 12 e 15 litros.

**PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM** 24 meses.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Se houver necessidade de tornar o pavimento anti-derrapante, poderá ser usado o Aditivo Anti-Derrapante, Este aditivo deverá ser polvilhado sobre a segunda demão da tinta aplicada ainda fresca. Após secagem da tinta deverão ser removidas quaisquer partículas soltas que possam existir e de seguida aplicar então uma última demão do produto. Usar 40 a 45g de aditivo por m2 de área pintada. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantias, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

## **SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e na posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem** do produto

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A VALPAR assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela VALPAR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda/fatura. A única obrigação que incumbe à VALPAR será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Temos seguro de responsabilidade civil na companhia de seguros FIDELIDADE com a apólice nº RC 64519882 Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselha

**VALPAR – TINTAS E REVESTIMENTOS, LDA.**

VALE PARAISO – GOUXARIA

2380-167 ALCANENA-PORTUGAL

Telf. 351 249882824

Email: [valpar@sapo.pt](mailto:valpar@sapo.pt)

c.r.c Lisboa nipc 506825582